

BESLUX OPEN GEARS

Brugarolas



AEROZOLINIS TEPALAS KRUMPLINĖMS PAVAROMS

APRAŠYMAS

BESLUX OPEN GEARS skirtas krumplinių pavarų, skriemulių, laidų ir kitų mechanikos komponentų, kuriems reikalingas lipnus tepalas su dideliu atsparumu aukštoms apkrovoms, tepimui.

SAVYBĖS

- Itin lipnus
- Apsaugo nuo paviršių nudilimo
- Atsparus vandeniui. Stipri apsauga drėgnoje ir druskingoje aplinkoje
- Atsparus itin didelėms apkrovoms dėl sudėtyje esančių E.P. kietųjų tepalo dalelių
- Atsparus itin aukštoms temperatūroms (iki 150°C)
- Lengvas naudojimas nestabdant įrengimų.
- Apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Gerai supurtyti prieš naudojimą
- Flakonėlį visuomet laikyti vertikaliai
- Purkšti paviršius, laikantis 30 cm atstumo

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis purškiamu tepalu
- Saugokite akis ir stenkitės neįkvėpti priemonės
- Slėginis indas negali būti praduriamas. Saugoti nuo smūgių, aukštų temperatūrų ir ugnies, net esant tuščiam
- Naudodami priemonę nerūkykite

PAKUOTĖ

520 ml aerozolinis flakonas.

SAVYBĖS	G.BESLUX CROWN H-00/R	G.BESLUX CROWN H-0	G.BESLUX CROWN H-0 PLUS	G.BESLUX CROWN H-3000	G.BESLUX CROWN H-1000	G.BESLUX CROWN H-1500
SPALVA	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda
ALYVOS TIPAS	Mineralinė	Mineralinė	Mineralinė	Mineralinė	Mineralinė	Mineralinė
SKVERBTIS 40°C ;cST	500	600 / 650	700 / 800	2900 / 3100	900 / 1100	1.500
TIRŠTIKLIS	AL-COMPL.	AL-COMPL.	AL-COMPL.	AL-COMPL.	AL-COMPL.	AL-COMPL.
KONSISTENCIJA NLGI	0	0	0	0	2	1
SKYSTĖJIMO TAŠKAS	>190 °C	>190 °C	>190 °C	>200 °C	>200 °C	>200 °C
SUVIRINIMO APKROVA	>800 Kg	>800 Kg	>800 Kg	>800 Kg	>800 Kg	>800 Kg
FZG A/S Test, 76/50 STADIJA	>12	>12	>12	>12	>12	>12
KIETIEJI TEPALAI	Grafitas	Grafitas	Grafitas	Grafitas	Grafitas	Grafitas
KONCENTRACIJA	10%	10%	10%	10%	8%	8%
DARBINĖ TEMP., °C	N.A.	-10 / 130 °C	-10 / 140 °C	-10 / 140 °C	-10 / 150 °C	N.A.