

Brugarolas



G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX

ATSPARUS VANDENIUI IR DIDELĖMS APROVOMS MAISTINIS TEPALAS.
SERTIFIKUOTAS NSF H-1



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 116785)

APRAŠYMAS

Tepalas skirtas tepti mechanizmus, kuriuose galimas atsitiktinis tiesioginis kontaktas su maisto produktais.

G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX gaminamas iš kompleksinio muilo, balto polibuteno, patvirtintų priedų ir kietųjų tepalų. Visos žaliavos atitinka Ispanijos sveikatos įstatymus ir yra patvirtintos Maisto ir vaistų administracijos – NSF H-1 registracijos nr. 025697.

PRIVALUMAI

- Maistinis tepalas
- Didelis atsparumas vandeniui ir apkrovoms
- Baltos spalvos
- Baltas kietasis tepalas

PANAUDOJIMAS

- Maisto pramonėje naudojami mechanizmai ir guoliai
- Slydimo bėgeliai, grandinės ir t.t.
- Vožtuvų ir vandens čiaupų tepimas
- Guoliai, vidutinėmis apkrovomis ir aukšta temperatūra nuo -20 iki 150°C, VF=500.000

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis tepalu
- Siekiant išvengti užteršimo, laikyti skardinę uždarytą

REGISTRAI

- Sanitarinis maisto produktų registras RGSA 37-00218/B RSIPAC 37- 04076/CAT
- Maisto ir vaistų administracija
- Nacionalinis sanitarijos fondas H-1 klasė
- ISO 6743/9 tepalo specifikacija: L-XBCHB2
- DIN 51825 tepalo specifikacija: KP2K-20

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Dramblio kaulo
Tirštiklis	Aluminio kompleksas
NLGI konsistencijos klasė	Grade 2
Darbinė skverbtis 60 W (0,1mm)	265 - 295
Skystėjimo taškas (°C)	>250
Srauto slėgis -50°C (mbar)	Max. 1250
EMCOR korozijos bandymas (max)	1 laipsnis
Vario korozija esant 100°C, (maks.)	1 b
Oksidacinis stabilumas 100h/100°C, (kg/cm ³)	Max. -0,3
Garavimo nuostolis 100°C, (%)	Max. 0,6
Atsparumas vandeniui 90°C (max)	0
Atsparumas vandens išplovimui 80°C (%)	Max. 6
Alyvos atsiskyrimas 40°C, (%)	Max. 6
Darbinės temperatūros (°C): Nuolatinė	-20 – 130
Pikinė	150