

G. BESLUX PLEX BAR L-2/S

Brugarolas



SINTETINIS TEPALAS SKIRTAS ŽEMOMS TEMPERATŪROMS IR DIDELIEMS GREIČIAMS

APRAŠYMAS

G. BESLUX PLEX BAR L-2/S kompleksinis muilo konsistencijos sintetinis tepalas, pasižymintis dideliu atsparumu oksidacijai ir korozijai.

Itin gerai laikosi prie metalo, atsparus vandeniui, garams, emulsijai, rūgštiniam ir šarminiam tirpalams.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastos atsargumo priemonės, naudojantis tepalais.
- Laikykite tepalo talpą uždarytą, siekiant išvengti užteršimo.
- Nemaišykite su kitais tepalais

PRITAIKYMAS

- Ypač didelių greičių guolių, veikiančių drėgnoje aplinkoje, tepimas
- Staklių velenų (špindelių), stūmoklių, turbinų ir t.t. tepimas

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Kreminė / Smėlio
Tirštiklis	Bario kompleksas
Alyvos tipas	Sintetinė
NLGI konsistencija	Grade 2
Skverbtis, esant 25°C (0,1mm)	265 - 295
Darbinė skverbtis 60W (0,1mm)	265 - 295
Darbinė skverbtis 10 ⁵ W (0,1mm)	+35
Skystėjimo taškas (°C)	Min. 220
Tėkmės slėgis, esant -40°C (mbar)	Max. 850
EMCOR korozijos testas	Degree 0
Vario korozija 24 val./100°C	Max. 1 b
Atsparumas išplovimui vandeniui, esant 80°C (%)	Max. 1,50
Oksidacijos stabilumas 100°C (kg/cm ³)	Max. 0,15
Išgarinimas 22h/100°C (%)	Max. 0,80
SKF-ROF testas, 20.000 rpm, 110°C	L50=1910 val.
Darbinė temperatūra (°C)	-50 – 150