

G. BESLUX PRESS MILL SX

Brugarolas



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 116785)

MAISTINIS TEPALAS PAŠARŲ GRANULIATORIAMS

APRAŠYMAS

G. BESLUX PRESS MILL SX siūlomas specialiai maisto ir farmacijos pramonei.

Tepalo sudėtyje esantis specialių fizikinių ir cheminių savybių turintis tirštiklis suteikia tepalui panašumo į metalus ir aukštą stabilumą mechaninių darbų metu.

G. BESLUX PRESS MILL SX pasižymi labai geromis sandarinimo savybėmis ir aukštu atsparumu apkrovoms ir vandens garams.

PRIVALUMAI

- Platus temperatūros diapazonas (50-180°C)
- Puikios sandarinimo savybės, atsparumas apkrovoms.
- Itin atsparus vandeniui, vandens garams, šarmams, silpnoms rūgštims.
- Aukštas suderinamumas su guma ir elastomerais.
- Aukštos antikorozinės savybės.

PANAUDOJIMAS

- Mažų ir vidutinių greičių guoliai.
- Guoliai ir mechanizmai dirbantys -50 - 180°C temperatūroje.
- Guoliai dirbantys sudėtingose sąlygose ar esant didelėms apkrovoms.
- Pašarų granuliatorių guoliai.
- Guoliai reikalaujantys tepalo su aukštomis sandarinimo savybėmis.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis tepalu
- Siekiant išvengti užteršimo, laikyti skardinę uždarytą
- Nemaišykite su kitais tepalais

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Smėlio
Tirštiklis	Kalcio sunfonatas
Bazinės alyvos tipas	Sintetinė
NLGI konsistencijos klasė	1 / 2
Darbinė skverbtis 60 W (0,1mm)	305
Darbinė skverbtis 105W (0,1mm)	320
Skystėjimo taškas (°C)	270
Srauto slėgis -50°C (mbar)	1100
EMCOR korozijos bandymas	Grade 0
Oksidacinis stabilumas 100h/100°C, (bar)	-0,1
Garavimo nuostolis 22h/100°C, (%)	0,6
Alyvos atsiskyrimas 7d / 40°C, (%)	1
Atsparumas vandeniui 90°C	Grade 0
Tarnavimo temperatūra (°C)	