

G. BESLUX SULPLEX H-1/2 PLUS

Brugarolas



ITIN VEIKSMINGAS ANTIKOROZINIS TEPALAS

APRAŠYMAS

Sudėtyje esantis itin aukšto skystėjimo taško tirštiklis, atsparus čiaupo ir sūriam vandeniui bei garams.

G. BESLUX SULPLEX H-1/2 PLUS taip pat pasižymi aukštomis tepimo savybėmis, padedančiomis išvengti įrenginių nusidėvėjimo bei užtikrinančiomis idealų sandarinimą, apsaugant nuo skysčių ir šiukšlių prasiskverbimo, galinčio sutrumpinti laidų ar mechanizmų tarnavimo laiką.

PRIVALUMAI

- Aukštas skystėjimo taškas
- Aukštas antikorozijos rodiklis sūrioje aplinkoje
- Itin geras atsparumas šaltam ir karštam vandeniui
- Aukštos takumo ir klijavimo savybės
- Užtikrinamas mechaninio darbo stabilumas

PANAUDOJIMAS

- Mažų greičių guoliai
- Sūrioje aplinkoje veikiančių dalių apsauga
- Didelių temperatūros svyravimų veikiami mechanizmai (-15 - 160°C)
- Guoliai ir mechanizmai veikiantys vandenyje
- Grandinės ir pavaros, veikiančios korozinėje aplinkoje
- Nepertraukiamas plieno liejimo tepimas
- Gyvūnų pašaro granuliatorių tepimas

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis tepalu
- Siekiant išvengti užteršimo, laikyti skardinę uždarytą
- Nemaišykite su kitais tepalais

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Ruda
Tirštiklis	Kalcio sulfonatas
Bazinės alyvos tipas	Mineralinė
Bazinės alyvos klampumas 40°C (cSt)	ISO-460
NLGI konsistencijos klasė	Grade 1/2
Darbinė skverbtis 60 W (0,1mm)	280 - 310
Darbinė skverbtis 105W (0,1mm)	Max. 325
Skystėjimo taškas (°C)	Min. 270
Atsparumas oksidacijai 100 °C/100h (mbar)	Max. -0,5
EMCOR korozijos bandymas (DIN 51802): - Su distiliuotu vandeniu - Su sūriu vandeniu	Grade 0 Grade 0
Vandens išplovimas 80 °C (%)	Max. 2
Druskos purškimo bandymas (h)	Min. 1000
Cinkuoto plieno korozija 48h/120 °C	Nil
Suvirinimo apkrova (kg)	700
Tarnavimo temperatūra (°C)	-15 – 160 (pikas 180)