

G. BESLUX SULPLEX H-2 PLUS

ITIN VEIKSMINGAS ANTIKOROZINIS TEPALAS

Brugarolas



APRAŠYMAS

G. BESLUX SULPLEX H-2 PLUS pasižymi aukščiausiomis tepimo ir antikorozinėmis savybėmis, kurių dėka išvengiama kontaktuojančių metalinių paviršių nusidėvėjimo. Taip pat užtikrinamas patikimas sandarinimas, apsaugant nuo skysčių ir šiukšlių prasiskverbimo, galinčio sutrumpinti laidų ir mechanizmų tarnavimo laiką.

Sudėtyje esantis itin aukšto skystėjimo taško tirštiklis pasižymi dideliu atsparumu čiaupo ir sūriam vandeniui bei garams.

G. BESLUX SULPLEX H-2 PLUS tepalas skirtas mechanizmų, dirbančių sudėtingomis sąlygomis, tepimui, pvz. nepertraukiamo plieno lijų mechanizmų tepimas.

PRIVALUMAI

- Aukštas skystėjimo taškas
- Aukštas antikorozijos rodiklis sūrioje aplinkoje
- Itin geras atsparumas šaltam ir karštam vandeniui
- Aukštos takumo ir klijavimo savybės
- Užtikrinamas mechaninio darbo stabilumas

PANAUDOJIMAS

- Mažų greičių guoliai
- Sūrioje aplinkoje veikiančių dalių apsauga
- Didelių temperatūros svyravimų veikiami mechanizmai (-15 – 160°C)
- Guoliai ir mechanizmai veikiantys vandenyje
- Grandinės ir pavaros, veikiančios korozinėje aplinkoje
- Nepertraukiamas plieno liejimo tepimas

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis tepalu
- Siekiant išvengti užteršimo, laikyti skardinę uždarytą
- Nemaišykite su kitais tepalais

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Ruda
Tirštiklis	Kalcio sulfonatas
Bazinės alyvos tipas	Mineralinė
Bazinės alyvos klampumas 40°C (cSt)	ISO-460
NLGI konsistencijos klasė	Grade 2
Darbinė skverbtis 60 W (0,1mm)	265 - 295
Darbinė skverbtis 10 ⁵ W (0,1mm)	Max. 310
Skystėjimo taškas (°C)	Min. 270
Atsparumas oksidacijai 100 °C/100h (mbar)	Max. -0,5
EMCOR korozijos bandymas (DIN 51802): - Su distiliuotu vandeniu - Su sūriu vandeniu	Grade 0 Grade 0
Vandens išplovimas 80 °C (%)	Max. 2
Druskos purškimo bandymas (h)	Min. 1000
Suvirinimo apkrova (kg)	700
Darbinė temperatūra (°C)	-15 – 160