

RUST KEEPER 924

ANTI-KOROZINIS VAŠKAS

Brugarolas



PRITAIKYMAS

RUST KEEPER 924 antikorozinis vaškas skirtas visų dalių veikiančių nepalankiomis sąlygomis (lauke, vandenyje ir pan.) apsaugai, pvz. mechanikos dalims, automobilių vidinėms ir išorinėms dalims, liejimo formoms ir pan.

NAUDOJIMAS

Antikorozinio vašku padengti dalis galima įvairiais būdais: merkiant dalį į vašką, padengiant ją švirkštu ar teptuku. Ant dalies sukuriamas itin plona permatoma plėvelė atspari aplinkos poveikiams. Antikorozinė plėvelė gali būti nuvaloma su tirpikliais ar šarminiais nuriebalintojais.

Prieš naudojimą įsitikinkite, jog dengiamas paviršius yra švarus ir neturi tepalų ar alyvos likučių. Po naudojimo įsitikinkite, jog pakuotė sandariai uždaryta. Antikorozinį vašką laikykite sausoje aplinkoje, toliau nuo karščio. Venkite užšaldymo

PRIVALUMAI

- Aukštas atsparumas vandeniui
- Itin stiprus padengimas
- Skaidri apsauginė plėvelė
- Lengvas pašalinimas

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis tepalu

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Išvaizda	Klampus skystis
Spalva	Ruda
Plėvelės tipas	Vaškinė
Pliūpsnio temperatūra (°C)	40
Džiūvimo laikas (val.)	Max. 1
Padengimo našumas (m ² /Kg)	~11
Plėvelės storis (mikronais)	Min. 60
Nuvalymo būdas	Tirpikliai ir šarminiai nuriebalintojai
Naudojimo temperatūra (°C)	10 – 35
Darbinė temperatūra (°C)	-40 – 80