



Ankstesni pavadinimai: Shell Albida Grease EP 2, Shell Retinax LX 2

Shell Gadus S3 V220C 2

- Papildoma apsauga
- Tinka aukštoms temperatūroms
- Raudonas, su ličio kompleksu

Aukščiausios kokybės multifunkcinis ribinio slėgio (EP) plastiškasis tepalas

Shell Gadus S3 V220C plastiškieji tepalai - tai aukščiausios kokybės daugiaviečiai tepalai, kurių pagrindą sudaro didelio klampos indekso mineralinė alyva, o tirštiklis yra ličio komplekso muilas. Jų sudėtyje yra naujausios technologijos priedų, suteikiančių puikų atsparumą oksidacijai aukštose temperatūrose, o taip pat kitokių priedų, pagerinančių šių tepalų antioksidacines, priešdilimines ir antikoroazines savybes. Shell Gadus S3 V220C plastiškieji tepalai ypač gerai tinka guoliams, dirbantiems aukštoje temperatūroje ir po sunkia apkrova.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Charakteristikos, savybės ir teikiama nauda

- **Puikus mechaninis stabilumas net vibracijos sąlygomis.**
Konsistencija išlieka nepakitusi ilgą laiką netgi labai smarkios vibracijos sąlygomis.
- **Sustiprintos ribinio slėgio (EP) savybės.**
Puikios apkrovumo charakteristikos.
- **Geras atsparumas vandeniui.**
Užtikrina ilgalaikę apsaugą netgi esant dideliems vandens kiekiams.
- **Aukšta lašėjimo temperatūra.**
- **Ilgą naudojimo trukmę aukštoje darbinėje temperatūroje.**
- **Efektyvi antikorozinė apsauga.**
Apsaugo komponentus ir guolius nuo korozijos sukeltų pažeidimų.

Pagrindinės naudojimo sritys



- Shell Gadus S3 V220C plastiškieji tepalai naudojami tepti sunkiais režimais veikiantiems guoliams šių sričių įrenginiuose:
- Nepertraukiamas liejimas
- Vibrosijotuvai
- Karjerų eksploatacija
- Smulkintuvai
- Ritininiai konvejeriai
- Automobilių ratų guoliai

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- ASTM D4950-07 GC-LB
- SEB 18 12 53

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Gadus S3 V220C 2
NLGI konsistencija		2
Spalva		raudona
Muilo tipas		ličio komplekso
Bazinės alyvos tipas		mineralinė
Bazinės alyvos klampa	esant 40°C cSt	IP 71 / ASTM D445 220
Bazinės alyvos klampa	esant 100°C cSt	IP 71 / ASTM D445 19
Kūgio įsmigimas, po permaišymo	esant 25°C 0.1mm	IP 50 / ASTM D217 265-295
Lašėjimo temperatūra	°C	IP 396 240
Pumpuojamumas didelį atstumą		neblogas
Keturių rutuliukų susivirinimo apkrova	kg minimum	ASTM D2596 315

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

■ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Gadus S3 V220C plastiškasis tepalas neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

■ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

■ Darbinė temperatūra

Darbinės temperatūros diapazonas nuo -30°C iki 150°C (pikas 200°C)

■ Pakartotino tepimo intervalai

Guoliams, kurie eksploatuojami arti savo maksimalių rekomenduojamų temperatūrų, pakartotino tepimo intervalus reikėtų sutrumpinti.

■ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepamintose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

