

TECHNINIAI DUOMENYS WEICONLOCK

TIPAS	Paveikslėlis	Pritaikymas	Ypatybės	Spalva	Sujungimo dydis iki	Tarpelio dydis (mm.)max iki	Pilnas sustingimo laikas (val.)	Temperatūrinis atsparumas °C
AN 302 – 21		Varžtų fiksavimas	mažas stiprumas mažas klampumas	violetinė	M 12	0,10	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 22		Varžtų fiksavimas	mažas stiprumas mažas klampumas	fioletinė	M 36	0,20	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 41		Varžtų fiksavimas	vidutinis stiprumas mažas klampumas	mėlyna	M 12	0,10	~ 3	-60 +150
AN 302 – 42		Varžtų fiksavimas	vidutinis stiprumas vidutinis klampumas	mėlyna	M 36	0,20	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 43		Varžtų fiksavimas, KTW sertifikacija	vidutinis stiprumas aukštesnis klampumas	mėlyna	M 36	0,25	1 – 3	-60 +150
AN 302 – 60		Varžtų fiksavimas pasyvių metalų – greitas kietėjimas be aktyvatoriaus	didelis stiprumas vidutinis klampumas	žalia	M 20 R3/4“	0,15	2 – 4	-60 +180
AN 302 – 62		Varžtų fiksavimas	tvirtas aukštas klampumas	raudona	M 36	0,25	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 70		Varžtų, sąsagų fiksavimas	didelis stiprumas vidutinis klampumas	žalia	M 20 R1/2“	0,15	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 71		Varžtų, sąsagų fiksavimas	didelis stiprumas vidutinis klampumas	raudona	M 20 R1/2“	0,15	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 72		Varžtų, , sąsagų fiksavimas, atsparus aukštai temperatūrai	didelis stiprumas aukštesnis klampumas	raudona	M 56 R2“	0,30	5 – 10	-60 +230
AN 302 – 90		Varžtų fiksavimas po sujungimo	didelis stiprumas, labai mažas klampumas	žalia	M5 kapiliaras	0,07	~ 3	-60 +150
AN 302 – 25		Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė)	mažas stiprumas didelis klampumas	ruda	M 80 R3“	0,30	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 45		Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė)	vidutinis stiprumas didelis klampumas	mėlyna	M 80 R3“	0,30	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 75		Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė)	didelis stiprumas didelis klampumas	žalia	M 80 R3“	0,30	3 – 6	-60 +150
AN 302 – 77		Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė)	didelis stiprumas didesnis klampumas	raudona	M 36	0,25	6 – 12	-60 +150
AN 302 – 80		Sriegtų vamzdžių fiksavimas pasyvių metalų – greitas kietėjimas be aktyvatoriaus	didelis stiprumas didesnis klampumas	žalia	M 36	0,20	2 – 4	-60 +180
AN 305 – 11		Sriegtų vamzdžių fiksavimas DVGW / KTW sertifikacija	vidutinis stiprumas didelis klampumas	balta	M 80 R3“	0,40	5 – 10	-60 +150
AN 305 – 42		Hidraulinių ir pneumatinių sistemų sujungimams	vidutinis stiprumas vidutinis klampumas	ruda	M 20 R3/4“	0,15	2 – 4	-60 +150

AN 305 – 72		Vamzdžių ir flanšų fiksavimas (tarpinė) [su PTFE], DVGW/KTW	vidutinis stiprumas didelis klampumas	balta	M 80 R3“	0,40	5 – 10	-60 +150
AN 305 – 77		Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė), BAM sertifikacija	vidutinis stiprumas didelis klampumas	geltona	M 80 R3“	0,50	1 – 3	-60 +150
AN 305 – 86		Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė) [ypač stiprus]	didelis stiprumas didesnis klampumas	raudona	M 56 R2“	0,30	12 – 24	-60 +150
AN 306 – 01		Cilindrinų sujungimų fiksavimas	didelis stiprumas mažas klampumas	žalia	M 12	0,10	2 – 4	-60 +150
AN 306 – 03		Cilindrinų sujungimų fiksavimas	didelis stiprumas mažas klampumas	žalia	M 12	0,10	2 – 4	-60 +150
AN 306 – 10		Cilindrinų sujungimų fiksavimas pasyvių metalų – greitas kietėjimas be aktyvatoriaus	didelis stiprumas mažas klampumas	žalia	M 20 R3/4“	0,15	2 – 4	-60 +180
AN 306 – 20		Cilindrinų sujungimų fiksavimas DVGW / KTW	didelis stiprumas didesnis klampumas	žalia	M 56 R2“	0,20	~ 24	-60 +200
AN 306 – 30		Cilindrinų sujungimų fiksavimas pasyvių metalų – greitas kietėjimas be aktyvatoriaus	didelis stiprumas didesnis klampumas	žalia	M 36	0,20	2 – 4	-60 +180
AN 306 – 38		Cilindrinų sujungimų fiksavimas esant dinaminei apkrovai, greitas stingimas	didelis stiprumas vidutinis klampumas	žalia	M 36	0,20	1 – 3	-60 +150
AN 306 – 40		Cilindrinų sujungimų fiksavimas, atsparus aukštai temperatūrai	didelis stiprumas vidutinis klampumas	žalia	M 20	0,15	~ 24	-60 +200
AN 306 – 41		Cilindrinų sujungimų fiksavimas	vidutinis stiprumas vidutinis klampumas	geltona	M 20	0,12	3 – 6	-60 +150
AN 306 – 48		Cilindrinų sujungimų fiksavimas, atsparus aukštai temperatūrai	didelis stiprumas vidutinis klampumas	žalia	M 20	0,15	2 – 4	-60 +175
AN 306 – 60		Cilindrinų sujungimų fiksavimas, idealus išdilusios guolevietės remontui	didelis stiprumas didelis klampumas	sidabrinė	R2“	0,50	3 – 6	-60 +150
AN 305 – 10		Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – atsparus aukštai temperatūrai	didelis stiprumas didelis klampumas	oranžinė	----	0,50	6 – 12	-60 +200
AN 305 – 18		Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – atsparus aukštai temperatūrai	didelis stiprumas didelis klampumas	raudona	----			-60 +200
AN 305 – 72		Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas (su PTFE), DVGW / KTW	vidutinis stiprumas didelis klampumas	balta	M80 R3“	0,40	5 – 10	-60 +150
AN 305 – 73		Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – lengvas dalių atskyrimas	mažas stiprumas didelis klampumas	šviesiai žalias	----	0,30	~ 12	-60 +150
AN 305 – 74		Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – atsparus aukštai temperatūrai	didelis stiprumas didelis klampumas	oranžinis	----	0,50	~ 12	-60 +180
ACTIVATOR F		Sumažina WEICONLOCK stengimo laiką ir užtikrina gerą sukibimą su neaktyviais metalais.		----	----	----	150 ml (purškiama talpa) 1000 ml (skystis)	

Cleaner Spray S	Nuvalo ir nuriebalina visas klijuojamas dalis	----	----	----	500 ml (purškiama talpa) 5, 10, 30 ltr talpos
Sealant and Adhesive Remover	Pašalina (pagerina nuvalymą) tarpines, klijus, laką ir įvairius dažus	----	----	----	400 ml (purškiama talpa)
Hand protective Foam	Apsaugo nuo žalingų ir ardančių odą chemikalų („nematomos pirštinės“)	----	----	----	150 ml (purškiama talpa)

PTFE – sudėtyje yra teflono.

DVGW – Sertifikuotas naudoti dujų sistemoje.

KTW – Sertifikuotas naudoti geriamo vandens tiekimo sistemoje.

BAM – Sertifikuotas naudoti dujiniuose ir slėgiminiuose (iki 10 bar) sistemose iki +60 °C temperatūroje.

Aktyvūs metalai (greitas stingimas)	Pasyvūs metalai (sulėtintas stingimas)
Bronza	Nerūdyjantis plienas
Plienas	Aliuminis
Varis	Nikelis
Geležis	Cinkas
Žalvaris	Auksas
	Oksiduoti ir chromuoti paviršiai
	Anodiniai padengimai
	Plastikai ir keramika
Visi WEICONLOCK panaudojimai yra efektyvesni naudojant kartu su AKTIVATOR F	